

BENOR CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 502 / 10 / D2

Benaming product :

GEBROKEN BETONPUIN 0/20 MM

Gangbare benaming/
toepassing :

Steenlagfundering met continue korrelverdeling type II - bruikbaar als grondstof voor de stabilisatie met cement volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke norm :

NBN EN 13285 / PTV 406

EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING

PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling:
in massapercentages:

- ° minimaal 90% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° maximaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 5% aan ander steenachtig materiaal
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 0,5% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2. KORRELVERDELING

0/20 UF₇OC₈₀G_A volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
40	100
20	* 80-99
10	55-85
4	35-65
2	22-50
1	15-40
0,500	10-35
0,063	0-7

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS VERSTOREN:

OS_{pass}

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R NV

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 676
KBC 456-1507771-30

Wouter Nagels



Victor Verklein

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

1 / 2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**
VRACHT geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met olopend volgnummer.

BENOR CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 502 / 10 / D2

4. AANVULLENDE KENMERKEN:

- | | |
|--|--------------------------|
| 4.1. Vlakheidsindex | FI ₃₅ |
| 4.2. Percentage gebroken en ronde stenen | C _{50/10} |
| 4.3. Kwaliteit van de fijne deeltjes | MB _{F10} |
| 4.4. Droge volumieke massa | ≥ 1,50 Mg/m ³ |
| 4.5. Weerstand tegen verbrijzeling | LA ₄₀ |

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam : ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv
 Adres : Hoeikensstraat 60
 B-2830 Willebroek
 Telefoonnummer : 03/860 68 70
 Faxnummer : 03/860 68 61
 e-mail : info@abar.be

Waarmerking VERGUNNINGHOUDER

Waarmerking CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 676
KBC 456-1507771-30

*WOUTER
NAGELS*



BENOR

LLLL
DISTRICT VERKEILION

Uitgiftedatum :

31 -01- 2010

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

31 -01- 2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE VRACHT** geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.