

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 503 / 10 / C1

Benaming product :

GEBROKEN BETONPUIN 0/40 MM

Gangbare benaming/
toepassing :

Steenlagfundering met continue korrelverdeling type I
volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke norm :

NBN EN 13285 / PTV 406

EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING: PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling
in massapercentages:

- * minimaal 90% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- * maximaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- * maximaal 5% aan ander steenachtig materiaal
- * maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- * maximaal 0,5% aan niet-steenachtig materiaal
- * maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2. KORRELVERDELING: 0/40 UF₇OC₉₀G₄ volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
56	100
40	90 - 99
20	55 - 85
10	35 - 65
4	22 - 50
2	15 - 40
1	10 - 35
0,500	0 - 20
0,063	0 - 7

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS
VERSTOREN:

OS_{Pass}

Waarmarking VERGUNNINGHOUDER

Waarmarking CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 777
KBC 456-1507771-3

WOUTER
NAGELS



BENOR

DIETOR VERKILON

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

1/2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**
VRACHT geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 503 / 10 / C1

4 AANVULLENDE KENMERKEN:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 4.1. Vlakheidsindex | : | FI ₃₅ |
| 4.2. Percentage gebroken en ronde stenen | : | C _{50/10} |
| 4.3. Kwaliteit van de fijne deeltjes | : | MB _{F10} |
| 4.4. Weerstand tegen verbrijzeling | : | LA ₄₀ |
| 4.5. Droge volumieke massa | : | ≥ 2,00 Mg/m ³ |

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam	:	ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv
Adres	:	Moenstraat/n B-2450 Meerhout
Telefoonnummer	:	014/30 09 27
Faxnummer	:	014/30 30 51
e-mail	:	info@abar.be

Waarmaking VERGUNNINGHOUDER

A B A R N V
 MZ : Goormansdijk 9
 2480 Dessel
 RPR Turnhout BE 0436 734
 KBC 456-1507771-30
 WOUTER
 NAGELS

Waarmaking CERTIFICATIE-INSTELLING



Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.
 De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**
VRACHT geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.