

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 503 / 10 / D1

Benaming product :

GEBROKEN BETONPUIN 0/40 MM

Gangbare benaming/
toepassing :

Steenlagfundering met continue korrelverdeling type I - **bruikbaar als grondstof voor de stabilisatie met cement volgens SB 250 versie 2.1**

Toepasselijke norm :

NBN EN 13285 / PTV 406

EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING: PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling in massapercentages:

- ° minimaal 90% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° maximaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 5% aan ander steenachtig materiaal
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 0,5% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2. KORRELVERDELING: 0/40 UF₇OC₉₀G_A volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
56	100
40	90 - 99
20	55 - 85
10	35 - 65
4	22 - 50
2	15 - 40
1	10 - 35
0,5	0 - 20
0,063	0 - 7

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS VERSTOREN

OS_{Pass}

Waarmarking VERGUNNINGHOUDER

Waarmarking CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

TOR Turnhout BE 0436
456-1507771-30

Wouter Nagels



BENOR

Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

1 / 2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.**

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 503 / 10 / D1

4. AANVULLENDE KENMERKEN

- | | |
|--|--------------------------|
| 4.1. Viakheidsindex | Fl ₃₅ |
| 4.2. Percentage gebroken en ronde stenen | C _{50/75} |
| 4.3. Kwaliteit van de fijne deeltjes | MB _{E10} |
| 4.4. Weerstand tegen verbrijzeling | LA ₄₀ |
| 4.5. Droge volumieke massa | ≥ 1,50 Mg/m ³ |

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam : ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv
 Adres : Moenstraat/n
 B-2450 Meerhout
 Telefoonnummer : 014/30 09 27
 Faxnummer : 014/30 30 51
 e-mail : info@abar.be

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

ABAR

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436
KBC 456-1507771-30

WINTER NAGELS



Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.
 De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**
VRACHT geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.