

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 504 / 10 / C1

Benaming product:

GEBROKEN BETONPUIN 0/40 MM

Gangbare benaming/
toepassing:

Steenlagfundering met continue korrelverdeling type I
volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke norm:

NBN EN 13285 / PTV 406

EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING: PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling:
in massapercentages:

- ° minimaal 90% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° maximaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 5% aan ander steenachtig materiaal
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 0,5% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2. KORRELVERDELING: 0/40 UF₇OC₃₀G_A volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
56	100
40	90 - 99
20	55 - 85
10	35 - 65
4	22 - 50
2	15 - 40
1	10 - 35
0,500	0 - 20
0,063	0 - 7

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS
VERSTOREN:

OS_{pass}

Waarmarking VERGUNNINGHOUDER

Waarmarking CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 6;
BC 456-1507771-30

*WOUTER
NAGELS*



BENOR

LLLC
DIETOR WILKINON

Uitgiftedatum:

31-01-2010

Bladnummer:

1 / 2

Geldigheidsdatum:

31-01-2013

Versie:

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**
VRACHT geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 504 / 10 / C1

4. AANVULLENDE KENMERKEN:

- 4.1. Vlakheidsindex : Fl₃₅
- 4.2. Percentage gebroken en ronde stenen : C_{50/10}
- 4.3. Kwaliteit van de fijne deeltjes : MB_{F10}
- 4.4. Weerstand tegen verbrijzeling : LA₄₀
- 4.5. Droge volumieke massa : ≥ 2,00 Mg/m³

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam : ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv
 Adres : Merksemsebaan 298
 B-2110 Wijnegem
 Telefoonnummer : 03/326 21 31
 Faxnummer : 03/326 23 84
 e-mail : info@abar.be

Waarmarking VERGUNNINGHOUDER

Waarmarking CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
 2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 70
 C 456-1507771-20
WOUTER NAGELS



BENOR

Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

31 -01- 2010

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

31 -01- 2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.
 De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE VRACHT** geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.